


Technisches Datenblatt



EPDM-Schallschutzeinlage für Rohrschellen

Premium EPDM-Gummieinlage 55 ± 5 Shore A | schwarz

- Technische Eigenschaften
- Materialeigenschaften

EPDM-Gummieinlage

Schwarz; 55 ± 5 Shore A

Technische Eigenschaften	Premieeinlage	Bezugswerte Richtlinienstandard
	EPDM 55 ± 5 Shore A	
Härtegrad	55 ± 5°C	-
Zugfestigkeit	≥ 5.0 Mpa	ISO 7619-1
Bruchdehnung	≥ 300 %	ISO 37
Komprimierungssatz	-	ISO 37
72 Stunden 25%, 23°C	≤ 20 %	ISO 815-1
24 Stunden 25%, 100°C	≤ 35 %	-
Nach 168 Stunden, 100°C	-	ISO 188
Veränderung des Härtegrades	≤ 12 ° Shore A	-
Veränderung der Zugfestigkeit	≤ 25 %	-
Veränderung der Bruchdehnung	≤ 50 %	-
Wasserdurchlässigkeit	-	ISO 1817
72 Stunden in destilliertem Wasser	≤ 10 %	bei 70°C
Stunden in ASTM Öl	≤ 10 %	bei 23°C
24 Stunden in Ammoniaklösung 3%	≤ 1 %	bei 40°C
24 Stunden 50-50 Schwefelsäurelösung	≤ 1 %	bei 40°C
Nicht entflammbar	B2	DIN 4102-1
Minimale Betriebstemperatur	-30° C	-
Maximale Betriebstemperatur	120° C	-

Materialeigenschaften	Leistungsfähigkeit EPDM
Elektrischer Widerstand (Isolierung)	gut
Verhalten im Brandfall	schwach
Gasdurchlässigkeit	mittel
Druckverformungseigenschaft	sehr gut
Alterungsbeständigkeit bei Sonneneinstrahlung	mittel
Verschleißfestigkeit	sehr gut
Oxidationsbeständigkeit	gut
Ozonbeständigkeit	mittel
Wasser	sehr gut
Widerstandsfähigkeit bei chemischen Substanzen	Dampf, Waschmittel, Natriumhydroxidlösungen, Silikonöle, Fette und mehr Nicht geeignet bei Mineralölprodukten: Schmiermittel, Öle, Kraftstoffe
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	gut
Aromatische Kohlenwasserstoffe	gut
Chlorhaltige Lösungsmittel	gut
Sauerstoffhaltige Lösungsmittel	gut
Erdgas	mittel
Benzin / Öl	schwach
Verdünnte Säuren	gut
Säurekonzentrat	mittel